Состав гидрофобизирующий

# Типром М Ультра

**без запаха**

пропитка с эффектом

# МОКРЫЙ КАМЕНЬ + защита от воды

## Рекомендуется для обработки:



ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ



БРУСЧАТКИ



ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ



ДЕРЕВА



КИРПИЧА




5 л

1 л




5 м²

Площадь обработки 1 л до 5 м²

Препятствует образованию высолов

Усиливает насыщенность цвета

Сохраняет естественную паропроницаемость

Защищает от впитывания воды

- можно применять внутри и снаружи помещений
- усиливает насыщенность естественного цвета поверхности на период до 2 лет
- препятствует образованию на поверхности высолов и биопоражений
- сохраняет естественную газо и воздухопроницаемость материала
- повышает устойчивость материала к перепадам температур
- обеспечивает защиту от намокания при давлении воды до 120 мм водного столба
- облегчает удаление с поверхности льда
- снижает интенсивность загрязнения поверхности
- водозащитные свойства сохраняются не менее 10 лет

Подробнее о продукте

**Готовый к применению кремнийорганический состав — модифицирующая и гидрофобизирующая пропитка со слабовыраженным запахом с эффектом «мокрый камень».**

**Область применения:**

Состав применяется для поверхностной обработки минеральных материалов (природного и искусственного камня, кирпича, бетона, брусчатки, тротуарной плитки и других), а также для обработки поверхности деревянных конструкций. Глубина проникновения состава внутрь обрабатываемого материала — до 35 мм (в зависимости от пористости). Применение состава не нарушает паропроницаемости (дышащих свойств) материала. Модифицирующие добавки усиливают естественный цвет путём создания эффекта мокрой поверхности — «мокрый камень». Гидрофобизирующий компонент предотвращает поверхностное впитывание воды, обеспечивает стойкость материала к образованию высолов, мха и плесени, препятствует преждевременному разрушению поверхности. После обработки период сохранения поверхностью водозащитных свойств — не менее 10 лет, период сохранения эффекта «мокрый камень» — не менее 2-х лет.

**ВНИМАНИЕ!** В условиях регулярного воздействия на поверхность агрессивных факторов: механическое истирание, длительное нахождение под водой (стоячие лужи), повышенное УФ–излучение, качество эффекта «мокрый камень» может снижаться. В этом случае рекомендуется провести повторную обработку.

**Инструкция по применению:**

- Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика или распылителя в несколько слоев до полного впитывания (с интервалом не более 10 минут) при температуре от -5 °С до +30 °С;
- В случае перерасхода и возникновения эффекта «замасливания» поверхности излишки состава убрать ветошью в течение получаса;
- Защищать поверхность от попадания воды в течение 24 часов после обработки;
- Гидрофобные свойства проявляются через 24 часа;
- Ввиду многообразия материалов, с целью оценки эффекта «мокрый камень», перед нанесением на всю площадь поверхности рекомендуется пробное нанесение на небольшом незаметном участке с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней;

**Меры предосторожности:**

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения;
- Не применять вблизи открытого огня;
- Тару не использовать для пищевых продуктов;
- В случае применения состава внутри помещений, рекомендуется провести интенсивное проветривание.

**Условия хранения, транспортировки и утилизации:**

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от -5 °С до +30 °С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -20 °С до +35 °С;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

**Расход материала:**

1 л на 3,5-5 м$^2$ в зависимости от пористости поверхности.

**Состав:**

модифицирующие добавки, силан-силоксановая смесь, органический растворитель высокой очистки.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 100-37547621-2019

Стройдинг
**+7 (383) 363-15-35**
zakaz@stroyding.ru
www.stroyding.ru

Спецификация дополнена и переработана 28.11.2025 г.

ТИПРОМ®